



VACUNO AÑEJO

FICHA TÉCNICA

Naturaleza de la piel: Vacuno europeo

Curtición: Mineral cromo

Tintura: Atravesada con anilinas

Medio Ambiente: Cumple las normas de la CEE

Grueso: 1,0 - 1,2 mm

Tamaño: 4,6 m² aprox.

Tipología Flor: Plena Flor

ENSAYOS FÍSICOS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	OBTENIDO	MÍNIMOS
• Resistencia al desgarró	IUP8 / DIN 53329 / ISO 3377-1	200 N/mm	>20 N/mm
• Resistencia a la tracción	IUP 6 / DIN 53328 / ISO 3376	16 N/mm ²	12 N/mm ²
• Resistencia a la flexión	IUP 20 / DIN 53351 / ISO 5402	Sin defectos	20.000 Ciclos
• Solidez a la luz	IUF 402 / DIN 54004 / ISO 105B02	7 Escala de azules	> 3 Escala azules (1-7)
• Solidez a la fricción - Veslic	IUF 450 / ISO 11640	Escala de grises	Escala de grises
Seco (500 Ciclos)		5	4
Húmedo (80 Ciclos)		5	3/4
Sudor (50 ciclos)		4	3/4
• Solidez a la gota de agua	IUF 420 / DIN 15700 / ISO 15700		
(1-16 horas escala de grises)		5 Correcto	Sin Hinchamiento ni migración
Después de 16 horas		5 Correcto	Sin Hinchamiento ni migración
• Estabilidad al calor	30 días a 50° C	Correcto	Sin variación
• Adhesión del acabado seco	IUF 470 / ISO 11644	5,3 N	> 2 N
• PH del cuero	UNE 59019 / ISO 4045	3,4	> 3,2