



BARANDA  
1928

## FICHA TÉCNICA – XTERIOR MONTECARLO TRANSPİR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS			TRAMA WEFT	URDIMBRE WARP
<b>Alargamiento a la rotura</b> <b>Strech out – Breaking Point</b>			90-120 %	≥ 200 %
<b>Resistencia a la tracción</b> <b>Traction - Resistance</b>			8-10 Kg.	3-6 Kg.
<b>Resistencia al desgarro</b> <b>Tear – Resistance</b>			2-2,5 Kg.	3-4 Kg.
<b>Ancho</b> <b>Wide</b>			135 / 140 cms	
<b>Espesor</b> <b>Thickness</b>			1,15 +/- 0,05 mm.	
<b>Peso</b> <b>Weight</b>			575 +/- 25 grs. /m <sup>2</sup>	
<b>Composición</b>	Poliamida	11 %	PVC	89 %
<b>Composition</b>	Polyamide		PVC	

**Normas de limpieza:** Basta con usar un paño blanco o esponja, humedecidos en agua o jabón neutro. No utilizar alcohol ni productos “multiusos”.

**XTERIOR MONTECARLO TRANSPİR**, se trata de un material especialmente pensado para su uso en Moto, Automoción, Náutica y Decoración exterior.