



BARANDA
1928

FICHA TÉCNICA – PIELFOC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		TRAMA WEFT	URDIMBRE WARP
Alargamiento a la rotura Strech out – Breaking Point		180 - 200 %	40 - 60 %
Resistencia a la tracción Traction - Resistance		10 - 14 Kg.	32 – 37 Kg.
Resistencia al desgarró Tear – Resistance		1,2 – 1,6 Kg.	1,7 – 2 Kg.
Ancho Wide		135 / 140 cms	
Espeor Thickness		> 0,95 mm.	
Peso Weight		580 – 620 grs. /m ²	
HOMOLOGADO IGNIFUGO M-2			
Composición	Polimero 75,33 % vinílico	Poliester 11,1 % Polyester	Algodón 7,4 % Cotton 6,17 % Viscosa

Normas de limpieza: Usar un paño blanco o esponja humedecidos en agua, jabón neutro o espuma seca. No utilizar alcohol, disolventes, ni productos “multiusos”.

PIELFOC está pensado fundamentalmente para su utilización en lugares como hoteles, discotecas, pubs, restaurantes, grandes vestíbulos, etc. Lugares que para una mayor seguridad del público, precisan artículos que se auto extingan en caso de incendio, por ello lo hemos Homologado Ignifugo M-2.

CURTIDOS BARANDA, S.L. -N.I.F.: B28023026
Invencción ,9 – Pol. Ind. Los Olivos – 28906 Getafe (Madrid)
Tel: +34 91 527 97 47* – Fax: +34 91 527 98 66