



BARANDA
1928

FICHA TÉCNICA – XTERIOR HARLEY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS			TRAMA WEFT	URDIMBRE WARP
Alargamiento a la rotura Strech out – Breaking Point			90-120 %	≥ 200 %
Resistencia a la tracción Traction - Resistance			8-10 Kg.	3-6 Kg.
Resistencia al desgarro Tear – Resistance			2-2,5 Kg.	3-4 Kg.
Ancho Wide			135 / 140 cms	
Espesor Thickness			1,15 +/- 0,05 mm.	
Peso Weight			575 +/- 25 grs. /m ²	
Composición	Poliamida	11 %	PVC	89 %
Composition	Polyamide		PVC	

Normas de limpieza: Basta con usar un paño blanco o esponja, humedecidos en agua o jabón neutro. No utilizar alcohol ni productos “multiusos”.

XTERIOR HARLEY, se trata de un material especialmente pensado para su uso en Moto, Automoción, Náutica y Decoración exterior.