



BARANDA
1928

FICHA TÉCNICA – ESTORIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS		TRAMA WEFT	URDIMBRE WARP
Alargamiento a la rotura Strech out – Breaking Point		40 %	160 %
Resistencia a la tracción Traction - Resistance		10,5 Kg.	5,5 Kg.
Resistencia al desgarro Tear – Resistance		2,4 Kg.	2,8 Kg.
Ancho Wide		135 / 140 cms	
Espesor Thickness		1,05 +/- 0,05 mm.	
Peso Weight		575 +/- 25 grs. /m ²	
Composición	Algodón 5 %	Poliéster 8 %	PVC 87 %
Composition	Cotton	Polyester	PVC

Normas de limpieza: Basta con usar un paño blanco o esponja, humedecidos en agua o jabón neutro. No utilizar alcohol ni productos “multiusos”.

ESTORIL representa una nueva generación en la imitación sintética de la piel. Cuenta con protección Rayos UV, antisalínico, contiene tratamientos anti olores, anti ácaros, anti hongos y bacterias.